

Приложение № 8
к сведениям о типах стандартных
образцов, прилагаемых к приказу
Федерального агентства по
техническому регулированию
и метрологии
от «30» декабря 2020 г. № 2288

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ
И ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕДИ МАРКИ М1
(комплект СО ЭК-О/М 1 - СО ЭК-О/М 7)

ГСО 11656-2020

Назначение стандартного образца: контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений поверхностной плотности и толщины гальванических покрытий;

- поверка средств измерений поверхностной плотности и толщины покрытий;
- калибровка средств измерений поверхностной плотности и толщины покрытий при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методик калибровки;
- контроль метрологических характеристик средств измерений при их испытаниях, в том числе в целях утверждения типа при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методик испытаний.

Область промышленности, производства, где преимущественно надлежит применять стандартный образец: электротехническая промышленность.

Описание стандартного образца: основание СО изготовлено из меди марки М1 по ГОСТ 859-2014 в виде диска диаметром $(30 \pm 0,1)$ мм, высотой $(10 \pm 0,1)$ мм. Оловянное покрытие из сплава олово-висмут (с содержанием олова не менее 99,5% и висмута не более 0,5%) способом катодного восстановления по ГОСТ 9.305-84. Количество экземпляров СО в комплекте – 7.

Аттестованное значение поверхностной плотности покрытия установлено в центре образца на рабочей площади, ограниченной окружностью диаметром 10 мм.

На нерабочую поверхность СО наклеена этикетка, на которой указан индекс СО в комплекте и номер СО в Госреестре СО.

СО уложены в футляр с гнездами и этикеткой, обеспечивающий сохранность и надежную фиксацию при транспортировании и хранении.

Разработчики: Акционерное общество «Карачевский завод «Электродеталь» 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Горького, д. 1;

Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева», 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.4.

Форма выпуска: серийное производство периодически повторяющимися партиями.

Метрологические характеристики стандартного образца: аттестуемые характеристики – поверхностная плотность покрытия (г/м^2); толщина покрытия (мкм).

Т а б л и ц а 1 – Нормированные метрологические характеристики

Индекс СО в комплекте	Наименование аттестованной характеристики	Интервал допускаемых аттестованных значений	Границы допускаемых значений относительной погрешности при $P=0,95$, δ , %	Допускаемая относительная расширенная неопределенность при $P=0,95$ и $k=2$, %
СО ЭК-О/М 1	поверхностная плотность покрытия, г/м ²	21,9-43,8	± 5	5
СО ЭК-О/М 2		43,8-58,4		
СО ЭК-О/М 3		58,4-69,3		
СО ЭК-О/М 4		69,3-87,6		
СО ЭК-О/М 5		87,6-102,2		
СО ЭК-О/М 6		102,2-116,8		
СО ЭК-О/М 7		116,8-146,0		
СО ЭК-О/М 1	толщина покрытия, мкм	3,0-6,0	± 5	5
СО ЭК-О/М 2		6,0-8,0		
СО ЭК-О/М 3		8,0-9,5		
СО ЭК-О/М 4		9,5-12,0		
СО ЭК-О/М 5		12,0-14,0		
СО ЭК-О/М 6		14,0-16,0		
СО ЭК-О/М 7		16,0-20,0		

Срок годности экземпляра: 50 лет с периодичностью определения метрологических характеристик стандартного образца 1 раз в 2 года в УНИИМ – филиале ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева».

Знак утверждения типа: наносят полиграфическим способом в правый верхний угол первого листа паспорта и в правый верхний угол этикетки стандартного образца утвержденного типа.

Комплектность стандартного образца: комплект СО, снабженный этикеткой и паспортом, оформленными по ГОСТ Р 8.691-2010 «ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:

1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:

- Техническое задание на разработку стандартных образцов поверхностной плотности и толщины оловянного покрытия на меди марки М1 (комплект СО ЭК-О/М 1 - СО ЭК-О/М 7), утвержденное АО «Карачевский завод «Электродеталь» 04.02.2020;
- Программа испытаний стандартных образцов поверхностной плотности и толщины оловянного покрытия на меди марки М1 (комплект СО ЭК-О/М 1 - СО ЭК-О/М 7) в целях утверждения типа, утвержденная УНИИМ - филиалом ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» 05.02.2020;
- Программа испытаний стандартных образцов поверхностной плотности и толщины оловянного покрытия на меди марки М1 (комплект СО ЭК-О/М 1 - СО ЭК-О/М 7) серийного производства, утвержденная АО «Карачевский завод «Электродеталь» 05.02.2020.

2. Документы, определяющие применение стандартного образца:

- Методики поверки, калибровки средств измерений поверхностной плотности и толщины покрытий.

методы аттестации методики измерений:

- ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений»;

- ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений»;

методы контроля точности методик и результатов измерений:

- ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование точности на практике».

другие документы:

- РМГ 54-2002 ГСИ. Характеристики градуировочных средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с применением стандартных образцов.

3. Наименование и обозначение нормативного документа на государственную поверочную схему: Государственная поверочная схема для средств измерений поверхностной плотности и массовой доли элементов в покрытиях, утвержденная приказом Росстандарта от 28.09.2018 № 2089, СО выполняют функцию рабочего эталона.

4. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец: не реже одного раза в пять лет.

Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях утверждения типа стандартных образцов представлена партия № 1, выпущенная 30.11.2020.

Изготовитель: Акционерное общество «Карачевский завод «Электродеталь» (АО «Карачевский завод «Электродеталь»), 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Горького, д. 1. ИНН 3254511340.

Заявитель: Акционерное общество «Карачевский завод «Электродеталь» (АО «Карачевский завод «Электродеталь»), 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Горького, д. 1.

Испытательный центр: Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.4, аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № РОСС RU.001.310442.