
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

**Утвержденного типа стандартный образец состава газовой смеси
 $\text{CH}_4 + \text{C}_2\text{H}_2 + \text{C}_2\text{H}_4 + \text{C}_2\text{H}_6 + \text{C}_3\text{H}_6 + \text{C}_3\text{H}_8 / \text{O}_2$**

ГСО 9690-2010

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства: Технические условия «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава» ТУ 6-16-2956-92 с извещениями об изменениях № 1, 2, 3, 4, 5

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: серийное - постоянное (непрерывное) производство

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА: баллон № 2217, 17.02.2010,
баллон № 2218, 17.02.2010

НАЗНАЧЕНИЕ: для градуировки, поверки и калибровки газоанализаторов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.

В соответствии с ГОСТ 8.578-2008 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах» ГСО выполняет функцию рабочего эталона 1-го разряда

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

на методы измерений (анализа, испытаний):

ГОСТ 13320 – 81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия»

на методы поверки (калибровки), градуировки СИ:

МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки»

ОПИСАНИЕ: материал ГСО представляет собой семикомпонентную газовую смесь: определяемые компоненты – метан (CH_4), ацетилен (C_2H_2), этилен (C_2H_4), этан (C_2H_6), пропилен (C_3H_6), пропан (C_3H_8), газ разбавитель – кислород (O_2).

Смесь находится под давлением (7 – 10) МПа, в баллоне из алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004 вместимостью от 1 до 10 дм³, снабженном латунным вентилем из нержавеющей стали типа ВС-16

Исходные газы, применяемые для приготовления ГСО:

Исходное вещество	Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества
CH ₄	ТУ 51-841-87
C ₂ H ₂	ГОСТ 5457-75
C ₂ H ₄	ГОСТ 25070-87
C ₂ H ₆	Matheson Product Code G2243101
C ₃ H ₆	ГОСТ 25043-87
C ₃ H ₈	ТУ 51-882-90
O ₂	ТУ 6-21-10-83

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – объемная доля компонентов, %

Аттестуемая характеристика	Интервал допускаемых аттестованных значений	Пределы допускаемого относительного отклонения $\pm D$, %	Пределы допускаемой относительной погрешности $\pm \Delta_0^*$, %
Объемная доля метана (CH ₄), %	от 0,20 до 0,50	15	$\Delta_0 = -5 \cdot X + 4,5$
Объемная доля ацетилена (C ₂ H ₂), %	от 0,00010 до 0,0010	15	$\Delta_0 = -1667 \cdot X + 7,67$
	свыше 0,0010 до 0,10	10	$\Delta_0 = -25,25 \cdot X + 6,02$
Объемная доля этилена (C ₂ H ₄), %	от 0,00050 до 0,0010	15	$\Delta_0 = -1000 \cdot X + 7$
	свыше 0,0010 до 0,0020	15	6
Объемная доля этана (C ₂ H ₆), %	от 0,00050 до 0,0010	15	$\Delta_0 = -1000 \cdot X + 7$
	свыше 0,0010 до 0,0020	15	6
Объемная доля пропилена (C ₃ H ₆), %	от 0,00050 до 0,0010	15	$\Delta_0 = -1000 \cdot X + 7$
	свыше 0,0010 до 0,0020	15	6
Объемная доля пропана (C ₃ H ₈), %	от 0,00050 до 0,0010	15	$\Delta_0 = -1000 \cdot X + 7$
	свыше 0,0010 до 0,0020	15	6

* соответствуют относительной расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2

X – значение объемной доли определяемого компонента

Дополнительные сведения: Аттестованные значения прослеживаются к Государственному первичному эталону единиц молярной доли массовой концентрации компонентов в газовых средах (ГЭТ-154)

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 12 месяцев

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом по центру, под текстом, расположенным на первой странице паспорта ГСО

РАЗРАБОТЧИКИ:

- ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр. д.19
- ООО «МОНИТОРИНГ», 198013, г. Санкт-Петербург, а/я 113

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

- ООО «МОНИТОРИНГ», 198013, г. Санкт-Петербург, а/я 113

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

«___»_____2010г.

подпись
М.п.

В.Н.Крутиков
расшифровка подписи