
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ФЛОТАЦИОННОГО МАРКИ «ГРАНУЛИРОВАННЫЙ» (Зβ-2 У)

ГСО 8676-2005

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства: Техническое задание. Государственные стандартные образцы состава калия хлористого флотационного марки «гранулированный» У: Зβ-1, Зβ-2, Зβ-3, утвержденное 09.03.2004.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное производство.

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА:
экземпляры с № 1 по № 200, март 2005 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для поверки и градуировки радиометрических приборов типов БЛИК, БККР, БКХК и др., для контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе утверждения типа, аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений хлористого калия в калии хлористом флотационном марки «гранулированный», а также для установления метрологических характеристик СО методом сравнения.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании:** поверка средств измерений;
- **область применения:** производство минеральных удобрений, геология, сельское хозяйство, химическая промышленность.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

- **на методики (методы) измерений (анализа, испытаний):** ГОСТ 20851.3-93
- **на методики поверки (калибровки):** Руководство по эксплуатации и поверке радиометрических приборов типов БЛИК, БККР, БКХК и др.
- **другие документы:** ГОСТ 4568-95 «Калий хлористый. Технические условия»;
СТО СПЭКС-001-98 «Стандарт союза производителей и экспортеров калия и соли. Калий хлористый, поставляемый на экспорт. Технические условия»;

ОПИСАНИЕ: материал стандартного образца изготовлен из калия хлористого марки «гранулированный» и представляет собой спрессованные гранулы неправильной формы различных оттенков красно-бурого цвета, обработанные amino-масляной смесью. Гранулометрический состав (массовая доля фракций):

от 4 до 6 мм не более – 3 %;

от 2 до 4 мм не менее – 87 %;

менее 2 мм - не более 10 %, в т.ч. менее 1 мм – не более 2 %.

Экземпляр стандартного образца расфасован по 1,0 кг в полиэтиленовую банку с герметично закрывающейся крышкой и снабженную этикеткой.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестуемая характеристика – массовая доля калия хлористого (в пересчёте на сухое вещество) в процентах.

Аттестованное значение: 95,92 %

Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при $P=0,95$: $\pm 0,05$ %

СРОК ГОДНОСТИ СО: 10 лет.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК: - ОАО «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (ОАО «Галургия»),
Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: -ОАО «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (ОАО «Галургия»),
Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

подпись

Ф.В.Булыгин
расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2012 г.