

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора Головного органа ГССО

И.Е. Добровинский

“ 04 ” 06 2004 г.

Государственный стандартный
образец состава сплава ювелирного
марки юЗлСрМ 585-80

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 8560-2004

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Выпущена партия стандартных образцов состава сплава ювелирного марки юЗлСрМ 585-80 по техническому заданию, утвержденному в апреле 2004 г. Форма выпуска – единичное разовое производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: Дата выпуска партии СО – май 2004 г.
НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для метрологической аттестации методик выполнения измерений (МВИ), применяемых при определении состава сплава ювелирного марки юЗлСрМ 585-80 (ГОСТ 30649-99). СО может применяться для контроля погрешности МВИ при соотношении погрешности СО и погрешности МВИ не более 1:3.

Область применения – металлургия.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец изготовлен в виде дисков диаметром (20 ± 1) мм толщиной $(1,5 \div 2,0)$ мм и ленты толщиной $(0,1 \div 0,3)$ мм методом плавления из золота марки Зл 99,99 (ГОСТ 6835-2002), серебра марки Ср 99,99 (ГОСТ 6836-2002) и меди марки М00 (ГОСТ 859-2001).

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Аттестуемые характеристики - массовые доли элементов в процентах

Марка сплава материала СО	Аттестуемый элемент	Аттестованное значение СО, %	Абсолютная погрешность аттестованного значения СО, % (при $p=0.95$)
юЗлСрМ585-80	золото	58.58	0.04
	серебро	8.01	0.05

Срок годности экземпляра СО не ограничен.

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» (ОАО «ЕЗ ОЦМ»), 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 8.

Исполнительный директор ОАО «ЕЗ ОЦМ»



Федотов А.И.

Handwritten signature