

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартные образцы
зольности и насыпной
плотности доменного кокса
(комплект)

**ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО**

Регистрационный номер ГСО 849I-2003

НД на выпуск и форма выпуска: Техническое задание, утвержденное 20.07.2003,
Единично повторяющееся производство

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стандартные образцы предназначены для градуировки, аттестации и поверки средств измерения зольности доменного кокса (золомеров) и радиоизотопных измерительно-вычислительных комплексов, а также для градуировки и поверки эквивалентных мер зольности и насыпной плотности.

Область применения: Металлургия, государственный метрологический контроль и надзор.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:
на методы измерений (анализа, испытаний): ГОСТ 11022-95 «Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности»
на методы поверки СИ: Инструкция по поверке РИВК-2. 7683.00.000.Д12.2

ДАТА ВЫПУСКА ЭКЗЕМПЛЯРА ГСО: ноябрь 2003 г.

ОПИСАНИЕ:

Стандартные образцы представляют собой конструкцию представляющую собой систему упорядоченно ориентированных в пространстве элементарных ячеек которые состоят из графитовых блоков, железных стержней, кварцевых и алюминиевых трубок, мраморной крошки, имитирующих золообразующую и сгораемую части кокса.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемые характеристики:

зольность

насыпная плотность

Номер ГСО	Интервал допускаемых аттестованных значений СО		Границы допускаемых значений абсолютных погрешностей аттестованных значений СО при $P = 0,95$	
	Зольность, %	Насыпная плотность, кг/м^3	Зольности, %	Насыпной плотности, кг/м^3
	от 10 до 20	от 400 до 650	0,1	5,0

Срок годности экземпляра СО или периодичность контроля.

Периодичность аттестации 1 раз в 5 лет в ОАО.» Казчерметавтоматика

РАЗРАБОТЧИК: ОАО «КАЗЧЕРМЕТАВТОМАТИКА»

470014, Республика Казахстан, г. Караганда .ул. Рыбалко.1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО

ОАО «КАЗЧЕРМЕТАВТОМАТИКА»

Директор ОАО «Казчерметавтоматика»



Т. С. Намазбаев


19.12.03

