


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Государственный стандартный
образец состава никеля типов
НПЗ, НП4 (М1498х)

**ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО**
Регистрационный номер ГСО 5396-90

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: техническое задание, утвержденное
13.06.90 г., форма выпуска ГСО – единичное производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия М1498х выпущена в июне
1990 года.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен для
контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении
состава никеля по ГОСТ 492-73 химическими и физико-химическими методами.

Область применения: металлургия.

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО, на
методы измерений:** ГОСТ 25086-87, ГОСТ 6689.1-92, ГОСТ 6689.4-92 ÷ ГОСТ 6689.9-92,
ГОСТ 6689.13-92, ГОСТ 6689.16-92, ГОСТ 6689.17-92, ГОСТ 6689.19-92, ГОСТ 6689.20-
92, ГОСТ 6689.22-92.

ОПИСАНИЕ: материал СО состава никеля марок НПЗ, НП4 по ГОСТ 492-73 приготовлен
в виде дисперсной стружки фракцией 0,2 – 0,5 мм, расфасован по 150 грамм в стеклянную
тару и упакован в пластмассовый пенал.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: аттестуемая характеристика – массовая доля элементов, в процентах и абсолютные погрешности аттестованных значений, в процентах.


Элемент	Аттестуемая характеристика	Абсолютная погрешность аттестованного значения СО при P=0,95
Cu	0,104	0,002
Zn	0,0072	0,0003
Fe	0,064	0,002
Mn	0,056	0,002
Si	0,140	0,004
Al	0,022	0,001
Co	0,037	0,001
Bi	0,0041	0,0002
P	0,0027	0,0002
Pb	0,0034	0,0002
Sn	0,0022	0,0002
As	0,0018	0,0002

Срок годности экземпляра СО: не ограничен.

Разработчик и изготовитель СО: Закрытое акционерное общество «Дочернее предприятие Экспериментального завода качественных сплавов – Мценскпрокат».

Адрес: 303032, г. Мценск Орловской области, Автомагистраль.

Генеральный директор
ЗАО «Мценскпрокат»



В.Е. Книжников

Копия