

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

Утвержденного типа стандартный образец состава сплава цинкового типа ЦА4, ЦА4о (комплект М92)

ГСО 3377-86/3381-86

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства: техническое задание, утвержденное в 1985 г. Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное производство

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА: 500 комплектов М92, август 1985 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для градуировки спектральной аппаратуры с фотографической регистрацией спектра при определении состава сплавов цинковых по ГОСТ 25140-93.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: металлургия

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:
на методы измерений (анализа, испытаний): ГОСТ 25086-87, инструкция по применению стандартных образцов, прилагаемая к паспорту.

ОПИСАНИЕ: материал стандартных образцов состава сплава цинкового марок ЦА4, ЦА4о по ГОСТ 25140-93 выпускают в прессованном состоянии в виде цилиндров диаметром 40 мм, высотой 25 мм с двумя рабочими плоскостями. Комплект СО состоит из пяти стандартных образцов.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля элементов, %

Таблица 1

Наименование элемента	Индекс СО в составе комплекта	Аттестованное значение	Абсолютная погрешность аттестованного значения при $P=0,95$
Рь	921	0,018	0,002
	922	0,014	0,001
	923	0,012	0,001
	924	0,014	0,001
	925	0,028	0,002

Продолжение таблицы 1

Наименование элемента	Индекс СО в составе комплекта	Аттестованное значение	Абсолютная погрешность аттестованного значения при $P=0,95$
Cu	921	0,069	0,005
	922	0,011	0,001
	923	0,025	0,002
	924	0,106	0,009
	925	0,060	0,004
Fe	921	0,012	0,001
	922	0,0046	0,0004
	924	0,043	0,004
	925	0,0040	0,0005
Al	921	3,92	0,27
	922	2,72	0,16
	923	3,01	0,17
	924	4,7	0,3
	925	3,34	0,15
Cd	921	0,0100	0,0008
	922	0,0068	0,0006
	923	0,0056	0,0005
	924	0,0102	0,0008
	925	0,0026	0,0003
Sn	921	0,0061	0,0005
	922	0,0011	0,0001
	923	0,0024	0,0003
	924	0,0099	0,0009
	925	0,0061	0,0005
Mg	922	0,0081	0,0009
	923	0,024	0,003
	924	0,084	0,008
	925	0,067	0,008

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: не ограничен

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК:

Закрытое акционерное общество «Мценскпрокат» (ЗАО «Мценскпрокат»)

Адрес: Автомагистраль, г. Мценск Орловской области, 303032

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Закрытое акционерное общество «Мценскпрокат» (ЗАО «Мценскпрокат»)
Адрес: Автомагистраль, г. Мценск Орловской области, 303032

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

«___» _____ 2011г.

подпись

М.п.

В.Н.Крутиков
расшифровка подписи