ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

Утвержденного типа стандартные образцы состава латуни типа Л96 (комплект М74)

ГСО 2065-81/2069-81

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства: Техническое задание, утвержденное в 1980 г. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец не реже: один раз в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное производство

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА: 500 комплектов М74, октябрь 1980г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для градуировки спектральной аппаратуры с фотографической регистрацией спектра при определении состава латуни по ГОСТ 15527-2004.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: металлургия

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:
на методы измерений (анализа, испытаний): ГОСТ 25086-87, инструкция по применению стандартных образцов, прилагаемая к паспорту.

ОПИСАНИЕ: материал стандартных образцов состава латуни марки Л96 по ГОСТ 15527-2004 изготовлен в прессованном состоянии в виде цилиндров диаметром 40 мм, высотой 25 мм с двумя рабочими плоскостями. Комплект СО состоит из пяти стандартных образцов.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля элементов, %

Таблица 1

Наименование элемента	Индекс СО в составе комплекта	Аттестованное значение	Абсолютная погрешность аттестованного значения при P=0,95
Pb	741	0,0032	0,0003
	742	0,0085	0,0006
	743	0,024	0,003
	744	0,043	0,003
	745	0,068	0,005
Fe	741	0,026	0,002
	742	0,051	0,002
	743	0,078	0,002
	744	0,12	0,01
	745	0,17	0,01

Продолжение таблицы 1

Наименование элемента	Индекс СО в составе комплекта	Аттестованное значение	Абсолютная погрешность аттестованного значения при P=0,95
Sn	742	0,12	0,01
	743	0,091	0,002
	744	0,095	0,001
	745	0,098	0,004
Sb	742	0,0036	0,0002
	743	0,0038	0,0003
	744	0,0064	0,0003
	745	0,0086	0,0003
Bi	743	0,0013	0,0002
	744	0,0020	0,0003
	745	0,0037	0,0006
Al	742	0,12	0,01
	743	0,076	0,008
	744	0,073	0,006
	745	0,056	0,007
Ni	741	0,048	0,002
	742	0,074	0,003
	743	0,12	0,01
	744	0,21	0,01
	745	0,34	0,02
Zn	741	5,88	0,10
	742	5,55	0,10
	743	4,68	0,07
	744	3,42	0,10
	745	1,99	0,06

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: не ограничен

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИКИ:

- Закрытое акционерное общество «Мценскпрокат» (ЗАО «Мценскпрокат»).
Адрес: Автомагистраль, г. Мценск Орловской области, 303032

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

- Закрытое акционерное общество «Мценскпрокат» (ЗАО «Мценскпрокат»).
Адрес: Автомагистраль, г. Мценск Орловской области, 303032

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

В.Н.Крутиков
расшифровка подписи

« ___ » _____ 2010г.

подпись
М.п.