ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

С.В.Медведевских

2010 г.

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА ПРИПОЕВ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫХ ТИПА ПОС 10 (КОМПЛЕКТ 1-4) ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО ГСО 1926-80 ÷1929-80

НД на выпуск и форма выпуска ГСО: партия комплектов 1-4 выпущена на основании технического задания, утверждённого 21.05.80 г. Единичное производство.

Номер и дата выпуска партии ГСО: декабрь 1979 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образцы предназначены для градуировки спектральной аппаратуры, применяемой при определении состава припоев оловянно-свинцовых марок ПОС 10; ПОССу 15-2; ПОССу10-2; ПОССу 8-3; ПОСсу 5-1; ПОССу 4-6 по ГОСТ 21930-76, а так же для контроля погрешностей методик выполнения измерений (МВИ) при условии, что значения нормированных погрешностей МВИ в три и более раз превышают соответствующие значения погрешностей аттестованных значений СО.

Область применения: металлургия, машиностроение и другие отрасли.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО;

- на методы градуировки СИ :ГОСТ 1429.14-2004;
- на методы измерений (анализа): ГОСТ 1429.5-77 (в части ГСО 1927-80 и ГСО 1929-80); (ГОСТ 1429.3-77 (кроме ГСО 1931-80, ГСО 1932-80, ГСО 1937-80, ГСО 1938-80); ГОСТ 1429.7-77 (в части ГСО 1927-80);
- другие документы : ГОСТ 1429.0-77

ОПИСАНИЕ: Стандартные образцы изготовлены на основе оловянно- свинцового припоя ПОС 10 (ГОСТ 21930-76) в виде литых стержней круглого сечения диаметром 8 мм, длиной 100 мм.

Комплект состоит из четырёх стандартных образцов ; потребителю поставляется по два экземпляра каждого типа СО.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Индекс СО в составе комплекта Аттестуемая характеристика СО- массовая доля элементов Значение аттестуемой характеристики , в процентах Процентах процентах 1 2 3 4 медь висмут мышьяк мышьяк никель никель цинк 0,048 0,003 0,006 0,006 0,002 0,002 0,002 0,0003 0,002 0,0003 0,0003	абсо- іности , в
комплекта ристика СО- массовая доля элементов аттестуемой характеристики , в при Р=0,95 процентах лютной погреш при Р=0,95 процентах 1 2 3 4 медь висмут мышьяк мышьяк никель 0,048 0,003 0,006 0,006 0,006 0,002 0,002 0,002 0,002	ности, в
вая доля элементов характеристики , в при P=0,95 процентах при P=0,95 процентах 1 2 3 4 медь висмут мышьяк мышьяк никель 0,048 0,003 0,006 0,006 0,006 0,002 0,002 0,018 0,002 0,002	, в
процентах процентах 1 2 3 4 медь 0,048 0,003 висмут 0,086 0,006 мышьяк 0,018 0,002 никель 0,020 0,002	
1 2 3 4 медь 0,048 0,003 висмут 0,086 0,006 мышьяк 0,018 0,002 никель 0,020 0,002	X
медь 0,048 0,003 1 висмут 0,086 0,006 мышьяк 0,018 0,002 никель 0,020 0,002	
1 висмут мышьяк мышьяк пикель 0,086 0,006 0,006 0,002 0,002	
мышьяк 0,018 0,002 никель 0,020 0,002	
никель 0,020 0,002	
пинк 0.0049 0.0003	
2,000	
медь 0,085 0,005	
2 висмут 0,030 0,004	
мышьяк 0,0049 0,0005	
никель 0,042 0,003	
цинк 0,0034 0,0002	
медь 0,151 0,005	
3 висмут 0,195 0,012	
мышьяк 0,027 0,003	
никель	
цинк 0,0069 0,0004	
медь 0,079 0,005	
4 висмут 0,116 0,008	
мышьяк 0,045 0,005	
никель 0,034 0,002	
цинк 0,0051 0,0004	

Срок годности СО: не ограничен

РАЗРАБОТЧИКИ И ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:

Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт олова» (ОАО «ЦНИИОлово»).

630033, Новосибирск 33, ул. Аникина, 6;

Генеральный директор ОАО «ЦНИИОлово»

Л.А. Вермиенко

ushir-