

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора

Главного органа ГССО

И.В. Добровинский

“ 30 ” 10 2003 г.

МП

**СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА И
СВОЙСТВ УГЛЯ КАМЕННОГО
ЕРУНАКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(ГСОУ-03)**

**ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО**

Регистрационный номер ГСО **7459-98**

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА: партия СО выпущена по техническому заданию, утвержденному в 1998 г., форма выпуска – единичное производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ СО: партия №1, май 1998 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандартный образец предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава и свойств угля каменного.

Область применения: геология, охрана окружающей среды, угольная промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО на методы измерений:

ГОСТ 2408.1-95, ГОСТ 6382-2001, ГОСТ 8606-93, ГОСТ 11022-95.

ОПИСАНИЕ: стандартный образец изготовлен из природного материала угля каменного Ерунаковского месторождения в виде порошка фракции 0,2 мм, расфасованного по 60г в герметичные полиэтиленовые флаконы.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№№ п/п	Аттестованная характеристика	Обозначение единицы физической величины.	Аттестованное значение СО	Абсолютная погрешность* аттестованного значения СО при P=0,95
1	Зольность (A^d)	%	22.97	0.22
2	Выход летучих веществ (V^{daf})	%	38.31	0.36
3	Массовая доля водорода общего (H_t^{daf})	%	5.57	0.12
4	Массовая доля серы общей (S_t^d)	%	0.54	0.02

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

**РАЗРАБОТЧИК СО И
ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:**

ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр»
Россия 654005 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.
Орджоникидзе, 9

Директор ОАО «ЗСИЦентр»



А.Н. Чиркин

Зур