

Приложение к сертификату № 2025.....
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора Головного
органа ГССО


А.Е. Добровинский
29.10.2001 г.


Стандартный образец состава
платинового концентрата КП-3

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 2368-91П

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Партия ГСО выпущена в 1991 году на основании технического задания, утвержденного 14.07.1981 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандартный образец предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава концентрата платинового КП-3.
Область применения: металлургия, научные исследования.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО

на методы измерений (анализа) : Инструкции предприятий на методы определения содержания аттестованных металлов, Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ

Материал СО приготовлен из платинового концентрата КП-3, соответствующего СТП 0401.14К-2-92 "Концентраты платиновых металлов. Технические условия" в виде порошка крупностью не более 0,1 мм.
Материал расфасован в склянки (массой 14,0 г).

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестуемая характеристика - массовая доля элементов, в процентах (в расчете на материал, высушенный при 110 °С ± 5 °С):

Pt	0,064		
Pd	0,33	Ag	0,48
Rh	1,08	Cu	4,61
Ir	13,91	Ni	14,29
Ru	1,94	Fe	6,34
Au	0,015	S _{общ.}	11,89

Границы допускаемых значений абсолютных погрешностей аттестованных значений СО в процентах при доверительной вероятности 0,95:

Pt	0,003		
Pd	0,01	Ag	0,01
Rh	0,04	Cu	0,09
Ir	0,14	Ni	0,14
Ru	0,04	Fe	0,30
Au	0,001	S _{общ.}	0,52

Срок годности экземпляра СО: 20 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО: Исследовательский центр металлургических технологий и сертификации ОАО “Сибцветметниипроект”, 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 4 а

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: Исследовательский центр металлургических технологий и сертификации ОАО “Сибцветметниипроект”, 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 4 а

Директор ИЦ МТиС
ОАО “Сибцветметниипроект”



Ю.В.Беляев



Ю.В.Беляев