

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора Головного
органа ГССО



И.Е.Добровинский

16 мая 2001 г.

Государственные стандартные образцы
состава соли калийной смешанной 40%
(комплект № 1)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 5793-91-5795-91

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Партия комплектов ГСО выпущена в марте 1991г. на основании технического задания утвержденного 10.10.90г. для единичного производства.

НАЗНАЧЕНИЕ: Комплект стандартных образцов предназначен для градуировки и поверки средств измерений (в том числе импортных), метрологической аттестации методик выполнения измерений (МВИ) состава калийной соли и контроля погрешности результатов измерений выполняемых по этим методикам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: охрана природы, экологический мониторинг, геология, сельское хозяйство, химическая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ГОСТ 20851.3-93 "Удобрения минеральные. Методы определения массовой доли калия" (п.5), инструкция по применению ГСО.

ОПИСАНИЕ: порошок серовато-розового цвета с крупностью частиц не менее 16 мм представляет собой механическую смесь хлористого калия по ГОСТ 4568-95 с молотым сильвинитом по ТУ 113-13-6-88, расфасованный в полиэтиленовые банки вместимостью 2 дм³ и массой по 1500 г плюс-минус 100 г.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс стандартного образца	Массовая доля калия в пересчете на K ₂ O, %	Абсолютное значение погрешности, %, при P = 0,95, не более
1-1	30,02	0,06
1-2	34,49	0,07
1-3	40,19	0,06

Срок годности экземпляра СО: 15 лет.

РАЗРАБОТЧИК(И) СО: Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии (ОАО "Галургия"), Пермская обл., г.Пермь, ул.Сибирская, 94.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии (ОАО "Галургия"), Пермская обл., г.Пермь, ул.Сибирская, 94.

Директор научной части
ОАО "Галургия" к.т.н.



[Handwritten signature]

Ю.П.Ольховиков

[Handwritten signature]