

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 11.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 83-71

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ (44-в)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава марганцевой руды по ГОСТ 4418-48

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1989

Описание СО:

материалом СО является марганцевая руда по ГОСТ 4418-48. СО расфасован в склянки с плотно закрывающимися крышками

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
44-в	SiO ₂	9.81	%	0.05	A
44-в	MnO ₂	47.26	%	0.11	A
44-в	Mn общ.	48.32	%	0.05	A

44-В	CaO	2.21	%	0.04	A
44-В	Fe общ.	0.885	%	0.011	A
44-В	Al ₂ O ₃	1.59	%	0.04	A
44-В	P	0.166	%	0.002	A
44-В	S	0.248	%	0.008	A
44-В	TiO ₂	0.100	%	0.003	A
44-В	As	0.0045	%	0.0004	A
44-В	Co	0.0056	%	0.0008	A
44-В	BaO	1.20	%	0.01	A
44-В	Ni	0.086	%	0.004	A
44-В	MgO	(0.58)	%		

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.