

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 316-73

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ
ХРОМОНИКЕЛЕВОЛЬФРАМОТИТАНОВОЙ С АЛЮМИНИЕМ (342)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали хромоникелевольфрамотитановой с алюминием марки ОХ14Н28В3Т3ЮР (ЭИ-786) (ГОСТ 5632-61).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1992

Описание СО:

материалом СО является сталь хромоникелевольфрамотитановая с алюминием марки ОХ14Н28В3Т3ЮР (ЭИ-786) (ГОСТ 5632-61). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 350 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	--	-----

342	C	0.038	%	0.001	A
342	Mn	0.433	%	0.005	A
342	Si	0.518	%	0.007	A
342	P	0.012	%	0.001	A
342	S	0.007	%	0.001	A
342	W	2.99	%	0.02	A
342	Cr	13.98	%	0.03	A
342	Ni	26.86	%	0.06	A
342	Al	0.902	%	0.012	A
342	B	0.008	%	0.001	A
342	Ti	3.06	%	0.02	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.