

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 362-73

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧУГУНА КОКСОВОГО (17-р)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава чугуна коксового марки ЛК1 (ГОСТ 4832-58) в соответствии с ГОСТ 2331-63, ГОСТ 11655-65, ГОСТ 11656-65, ГОСТ 11657-65, ГОСТ 11662-65.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.03.1993

Описание СО:

материалом СО является чугун коксовый марки ЛК1 (ГОСТ 4832-58). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 300 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
17-р	C	2.92	%	0.01	A
17-р	Mn	1.05	%	0.01	A

17-p	Si	3.05	%	0.02	A
17-p	P	0.191	%	0.003	A
17-p	S	0.035	%	0.001	A
17-p	Cr	0.245	%	0.003	A
17-p	Ni	0.092	%	0.003	A
17-p	Cu	0.084	%	0.003	A
17-p	Ti	0.016	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.