

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 396-73

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЖАРОПРОЧНОЙ (34-к)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали жаропрочной (ГОСТ 5632-61) в соответствии с ГОСТ 12344-66 - ГОСТ 12355-66.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.07.1993

Описание СО:

материалом СО является сталь жаропрочная (ГОСТ 5632-61). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 300 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
34-к	C	0.183	%	0.004	A
34-к	Mn	0.403	%	0.004	A
34-к	Si	0.388	%	0.005	A

34-к	P	0.017	%	0.001	A
34-к	S	0.0066	%	0.0002	A
34-к	Cr	12.71	%	0.02	A
34-к	Ni	0.181	%	0.002	A
34-к	Cu	0.179	%	0.003	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.