

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 398-73/401-73

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ТИПА ООХ15Н35Г7М9Т (комплект 120)
Назначение СО:

СО предназначены для градуировки спектральной аппаратуры и контроля точности результатов измерений состава стали типа ООХ15Н35Г7М9Т (ЭИ-494).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.07.1993

Описание СО:

материалом СО является сталь типа ООХ15Н35Г7М9Т (ЭИ-494). СО изготовлены в виде цилиндров диаметром 32 мм и высотой 38 мм. Комплект включает 4 СО, упакованных поэкземплярно.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Ni	(34.28)	%		
02	Ni	(35.54)	%		

03	Ni	(35.34)	%		
04	Ni	(35.24)	%		
01	C	(0.05)	%		
02	C	(0.05)	%		
03	C	(0.05)	%		
04	C	(0.05)	%		
01	Si	0.518	%	0.009	A
02	Si	0.535	%	0.006	A
03	Si	0.362	%	0.006	A
04	Si	0.340	%	0.004	A
01	Mn	5.37	%	0.02	A
02	Mn	6.94	%	0.02	A
03	Mn	8.57	%	0.03	A
04	Mn	10.29	%	0.02	A
01	Cr	18.45	%	0.04	A
02	Cr	16.15	%	0.03	A
03	Cr	13.38	%	0.03	A
04	Cr	11.46	%	0.03	A
01	Mo	6.57	%	0.04	A
02	Mo	8.51	%	0.07	A
03	Mo	9.94	%	0.05	A
04	Mo	(11.69)	%	0.11	A
01	Cu	0.304	%	0.008	A
02	Cu	1.288	%	0.004	A
03	Cu	0.192	%	0.004	A
04	Cu	0.125	%	0.004	A
01	Ti	1.74	%	0.03	A
02	Ti	1.59	%	0.02	A
03	Ti	1.28	%	0.02	A
04	Ti	0.979	%	0.011	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.