

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1566-79

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЛАТУНИ ТИПА Л68 (М204х)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава латуни типа Л63 (ГОСТ 15527-70) в соответствии с 1652.1-77 - ГОСТ 1652.3-77, ГОСТ 1652.4-77 - ГОСТ 1652.8-77

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1988

Описание СО:

материалом СО является латунь типа Л63 по ГОСТ 15527-70. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 100 г -150 г

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ЭЗКС ЛСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
М204х	Cu	66.99	%	0.06	A

M204x	Zn	32.6	%	0.3	A
M204x	Fe	0.093	%	0.002	A
M204x	Pb	0.088	%	0.003	A
M204x	Sb	0.0050	%	0.0002	A
M204x	Sn	0.0052	%	0.0003	A
M204x	Bi	0.0024	%	0.0002	A
M204x	As	0.062	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.