

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1614-79

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрОФ4,0-0,25 (М141х)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава бронзы БрОФ4,0-0,25 (ГОСТ 5017-74) в соответствии с ГОСТ 1953.1-74 ГОСТ 1953.7-74, ГОСТ 1953.10-74, ГОСТ 1953.11-74.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1998

Описание СО:

материалом СО является бронза БрОФ4,0-0,25 по ГОСТ 5017-74. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 150 г

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ЭЗКС института Гипроцветметобработка

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
M141x	Al	(0.002)	%		

M141x	Cu	94.92	%	0.06	A
M141x	P	0.45	%	0.01	A
M141x	Sn	3.80	%	0.05	A
M141x	Pb	0.028	%	0.003	A
M141x	Sb	0.0043	%	0.0003	A
M141x	Ni	0.337	%	0.006	A
M141x	Fe	0.018	%	0.002	A
M141x	Bi	0.003	%	0.002	A
M141x	Zn	0.31	%	0.02	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.