

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1620-79/1623-79

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА СПЛАВА ТИПА АЛ2 (комплект 5)

Назначение СО:

СО предназначены для спектрального анализа сплавов типа АЛ2 (ГОСТ 2685-75) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 7727-75.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.10.1993

Описание СО:

комплект включает 4 СО, материалом СО является сплав типа АЛ2 (ГОСТ 2685-75). СО изготовлены в виде стержней длиной 160 мм и диаметром 7 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Куйбышевский ф-л ВИАМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Mg	(0.13)	%		
02	Mg	(0.010)	%		
03	Mg	(0.053)	%		

04	Mg	(0.045)	%		
01	Zn	(0.30)	%		
02	Zn	(0.078)	%		
03	Zn	(0.16)	%		
04	Zn	(0.079)	%		
01	Si	9.60	%	0.23	A
02	Si	10.60	%	0.20	A
03	Si	11.70	%	0.10	A
04	Si	12.80	%	0.30	A
01	Fe	1.47	%	0.04	A
02	Fe	0.49	%	0.01	A
03	Fe	0.43	%	0.01	A
04	Fe	0.53	%	0.02	A
01	Mn	0.56	%	0.02	A
02	Mn	0.37	%	0.01	A
03	Mn	0.22	%	0.01	A
04	Mn	0.13	%	0.01	A
01	Cu	0.54	%	0.03	A
02	Cu	0.36	%	0.02	A
03	Cu	0.27	%	0.01	A
04	Cu	0.15	%	0.01	A
01	Ti	0.096	%	0.008	A
02	Ti	0.041	%	0.004	A
03	Ti	0.083	%	0.007	A
04	Ti	0.050	%	0.003	A
01	Zr	0.11	%	0.01	A
02	Zr	0.030	%	0.002	A
03	Zr	0.087	%	0.004	A
04	Zr	0.049	%	0.004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.