

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1351-83П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА  
ХН67МВТЮ (Н6а)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа сплавов на никелевой основе (ГОСТ 5632-72) на аттестованные элементы.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.1993

**Описание СО:**

материал СО представляет собой сплав никелевый. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 200 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля элементов, %

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности<br>$\pm \Delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----|
| 01           | C                               | 0.034                     | %                   | 0.001                                    | A   |
| 01           | Si                              | 1.30                      | %                   | 0.01                                     | A   |

|    |    |        |   |        |   |
|----|----|--------|---|--------|---|
| 01 | Mn | 0.261  | % | 0.004  | A |
| 01 | Cr | 20.44  | % | 0.04   | A |
| 01 | Ti | 2.48   | % | 0.02   | A |
| 01 | Al | 0.84   | % | 0.02   | A |
| 01 | S  | 0.0026 | % | 0.0004 | A |
| 01 | P  | 0.0043 | % | 0.0003 | A |
| 01 | Cu | 0.852  | % | 0.006  | A |
| 01 | Fe | 0.34   | % | 0.01   | A |
| 01 | B  | 0.0098 | % | 0.0005 | A |

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.