

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2765-83/2769-83

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО СОСТАВА БРОНЗ ТИПА БрОСН10-2-3 (комплект М95)
Назначение СО:

СО предназначены для проведения спектрального анализа бронз типа БрОСН10-2-3 по ОСТ 190054-72 "Вкладыши литые из бронзы БрОСН10-2-3", утвержденному Министерством авиационной промышленности СССР.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1993

Описание СО:

материал СО представляет собой бронзы БрОСН10-2-3. СО изготовлены в виде прямоугольных параллелепипедов размером 40x40x25 мм. Комплект состоит из пяти образцов.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ЭЗКС ЛСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Si	(0.007)	%		

02	Si	(0.01)	%		
03	Si	(0.007)	%		
04	Si	(0.006)	%		
05	Si	(0.006)	%		
01	Ni	2.52	%	0.11	A
02	Ni	2.99	%	0.12	A
03	Ni	3.52	%	0.14	A
04	Ni	3.95	%	0.18	A
05	Ni	4.61	%	0.11	A
01	Pb	1.70	%	0.16	A
02	Pb	2.13	%	0.14	A
03	Pb	2.6	%	0.3	A
04	Pb	3.06	%	0.19	A
05	Pb	3.41	%	0.20	A
01	Sn	8.3	%	0.4	A
02	Sn	9.1	%	0.4	A
03	Sn	10.0	%	0.4	A
04	Sn	10.4	%	0.6	A
05	Sn	11.5	%	0.6	A
01	Fe	0.065	%	0.001	A
02	Fe	0.12	%	0.01	A
03	Fe	0.25	%	0.01	A
04	Fe	0.39	%	0.02	A
05	Fe	0.68	%	0.04	A
01	Zn	0.20	%	0.01	A
02	Zn	0.33	%	0.02	A
03	Zn	0.50	%	0.03	A
04	Zn	0.79	%	0.06	A
05	Zn	0.99	%	0.07	A
01	Sb	0.11	%	0.01	A
02	Sb	0.20	%	0.02	A
03	Sb	0.30	%	0.03	A
04	Sb	0.51	%	0.04	A
05	Sb	0.82	%	0.05	A
01	Cu	87.10	%	0.10	A
02	Cu	85.22	%	0.08	A
03	Cu	82.64	%	0.09	A
04	Cu	80.63	%	0.20	A
05	Cu	77.82	%	0.09	A
01	P	0.014	%	0.002	A
02	P	0.037	%	0.004	A
03	P	0.054	%	0.002	A
04	P	0.086	%	0.003	A
05	P	0.11	%	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.