

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1415-82П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 09Х14Н16Б (С30а)  
**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа сталей легированных (ГОСТ 5632-72) на аттестованные элементы.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.1992

**Описание СО:**

материал СО представляет собой сталь легированную 09Х14Н16Б. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 150 г и 300 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля элементов, %

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности<br>$\pm\Delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|
| С30а         | С                               | 0.251                     | %                   | 0.004                                   | А   |
| С30а         | Si                              | 2.32                      | %                   | 0.02                                    | А   |
| С30а         | Mn                              | 0.486                     | %                   | 0.005                                   | А   |

|      |    |        |   |        |   |
|------|----|--------|---|--------|---|
| C30a | Cr | 12.71  | % | 0.02   | A |
| C30a | Ni | 17.05  | % | 0.03   | A |
| C30a | S  | 0.0041 | % | 0.0003 | A |
| C30a | P  | 0.015  | % | 0.001  | A |
| C30a | Nb | 0.050  | % | 0.003  | A |

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.