

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2398-82

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА БРОНЗ ТИПА БрО5Ц5С5, БрО5Ц6С5, БрОЦС5-6-5 (М686х)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа бронз типа БрО5Ц5С5 по ГОСТ 613-79, БрО5Ц6С5 по ГОСТ 614-73, БрОЦС5-6-5 по ОСТ.5.9209-75 "Металлы цветные и их сплавы, применяемые в судостроении", утвержденным Министерством судостроения.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.02.1997

Описание СО:

СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 150 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ЭЗКС института Гипроцветметобработка

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	-----

01	Al	(0.006)	%		
01	Cu	82.52	%	0.10	A
01	Zn	5.69	%	0.04	A
01	Sn	5.07	%	0.04	A
01	Pb	4.73	%	0.04	A
01	Ni	1.41	%	0.01	A
01	Si	0.029	%	0.001	A
01	Fe	0.28	%	0.01	A
01	Sb	0.30	%	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.