

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6589-93

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ДОЛОМИТА (МКД-1)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля показателей точности измерений состава доломитов методами III категории по ОСТ 41-08-212-82; для градуировки аппаратуры и аттестации методик выполнения измерений.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.2003

Описание СО:

материал СО представляет собой доломит Алешинского месторождения. Материал СО расфасован по 150 г в плотно закрывающиеся банки.

Страна изготовитель ГСО: Республика Казахстан

Изготовитель(и):

СЕВ.-КАЗАХСТАН. ПГО ЦЛ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов (в расчете на материал, высушенный при 105-110 град. Цельсия), %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
МКД-1	SiO ₂	0.56	%	0.04	А

МКД-1	TiO ₂	0.014	%	0.002	A
МКД-1	Fe ₂ O ₃ общ.	1.49	%	0.04	A
МКД-1	FeO	1.08	%	0.06	A
МКД-1	Al ₂ O ₃	0.26	%	0.02	A
МКД-1	CaO	29.63	%	0.20	A
МКД-1	MgO	20.85	%	0.20	A
МКД-1	MnO	0.029	%	0.004	A
МКД-1	P ₂ O ₅	0.012	%	0.002	A
МКД-1	CO ₂	45.70	%	0.32	A
МКД-1	K ₂ O	0.06	%	0.01	A
МКД-1	Na ₂ O	0.05	%	0.01	A
МКД-1	S	0.08	%	0.01	A
МКД-1	Потери массы при прокаливании	47.05	%	0.20	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.